

Mousse en PVC 80 expansé



Densité kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	80
Résistance à la compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	1,43 1,22 1,03
Module de compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	68 53 44
Resistance a la rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	2,60 1,82 1,63
Module de rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	137 107 94
Résistance au cisaillement	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	1,13 1,06 0,92
Cisaillement module	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	29 25 22
Allongement de cisaillement à la rupture	ASTM C273	%	average	20
Dimensions standard		mm		1020 2180 72