

Schiuma PVC 100 espanso



Densità kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	100
Resistenza alla compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	1,93 1,72 1,47
Modulo di compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	90 76 64
Carico di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	3,08 2,31 2,06
Modulo di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	169 138 123
Resistenza al taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	1,49 1,43 1,25
Modulo di taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	37 33 29
Deformazione al taglio al punto di rottura	ASTM C273	%	average	25
Dimensioni standard		mm		950 2050 68